







SEZIONE A-A



 LATICINO www.laticino.com	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	REV.	DATA	DESCRIZIONE	CONTR.	POS.	NR.	COMPONENTE
CODICE TP 180	DENOMINAZIONE PIASTRA INTERMEDIA					GRUPPO FRENI ELETTROMAGNETICI	EMISSIONE 08/09/22
MATERIALE ACCIAIO			SCALA 1:2.5	PROGRAMMA ---			
☐ FOSFATAZIONE ☐ BONIFICA ☐ ZINCATURA	SE NON SPECIFICATO: QUOTE IN MILLIMETRI SMUSSI 1x45 / RAGGI R1		RUGOSITA' 3.2 / [6.3 / 1.6]	 TOLLERANZE NON QUOTATE SECONDO ISO 2768-m			
				DA 0,5 FINO A 6 ± 0,1	OLTRE 6 FINO A 30 ± 0,2	OLTRE 30 FINO A 120 ± 0,3	OLTRE 120 FINO A 400 ± 0,5
						OLTRE 400 FINO A 1000 ± 0,8	OLTRE 1000 FINO A 2000 ± 1,2